

## DESCRIPCIÓN

HARD MIN<sup>®</sup> endurecedor mineral no metálico, que por consecuencia no sufre oxidación, compuesto por granos de cuarzo con una granulometría controlada, que agregados a la parte superficial del concreto fresco da como resultado un piso con acabado altamente resistente a la abrasión, por su dureza la vida útil es mayor a la de los pisos de concreto convencional.

## USOS

- Naves Industriales
- Talleres
- Plazas
- Hangares
- Estacionamientos
- Bodegas
- Rampas
- Andadores
- Centros Comerciales
- Áreas de carga y descarga
- Zonas donde el paso peatonal sea intenso

## Ventajas

Listo para usarse  
Reduce el costo de mantenimiento por desgaste  
Sistema económico para endurecer pisos  
Resistencia al impacto  
Proporciona mayor resistencia a la abrasión e incrementa el tiempo de vida de los pisos de concreto  
No contiene componentes metálicos por lo que se puede utilizar en zonas húmedas sin riesgo de oxidación

## Aplicación

Una vez colado el piso permita un tiempo de fraguado donde la humedad superficial comience a desaparecer.

Una vez que el agua superficial del concreto este desapareciendo, agregue uniformemente la mitad de la dosificación indicada e incorpórela con llana de madera a manera de que absorba el agua, cuando esta tienda a desaparecer agregue la otra parte y repita el procedimiento.

En el caso de concretos estampados la dosificación dependerá del color, el cual presentara ligeras variaciones con el fraguado total.

Cuando la superficie de concreto este dura y firme pula el piso con llana metálica para un acabado liso, puede también utilizarse en acabado rugoso.

Una vez concluido el paso anterior aplique una membrana de curado.

## Presentación

HARD MIN<sup>®</sup> Saco 30 kg

## Rendimiento

Transito ligero 1.0 a 2.0 kg/m<sup>2</sup>  
Transito medio 2.0 a 3.5 kg/ m<sup>2</sup>  
Tránsito pesado 4.0 kg/ m<sup>2</sup> como mínimo.

## Recomendaciones

Es importante considerar que HARD MIN<sup>®</sup> no sustituye de ninguna forma un mal diseño de construcción de pisos.

HARD MIN<sup>®</sup> se deberá colocar al concreto inmediatamente que haya desaparecido el agua superficial.

No se deberá agregar más agua para integrar HARD MIN<sup>®</sup> al concreto.

HARD MIN<sup>®</sup> viene listo para usarse, no requiere mezclarse con cemento.

## Precauciones

En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua durante 15 minutos y acudir a su médico.

La aplicación de este producto es responsabilidad del usuario ( en caso de dudas sobre la aplicación de HARD MIN<sup>®</sup> solicite la asesoría de un representante técnico de Floor Seal de México S.A. de C.V. )